

# WEICON Праймер E 500 для металлических поверхностей

Техническая спецификация  
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

## Описание

Эластичные клея-герметики компании WEICON на основе MS-полимера и смешанного полимера показывают хорошие результаты склеивания на многих поверхностях даже без применения усилителя клея, так называемого праймера.

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы предназначенные для этого праймеры. При работе с низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как PE, PP, TPE и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть достигнуты только с применением праймера.



## Усилитель клея праймер E 500

Средство повышающее адгезию для непвпитывающих поверхностей как например алюминий, сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, цинк, белая жезть и эмаль, керамика, стекло и пластики (ABS, жесткий ПВХ, PA6.6, стеклопластик).

## Технические данные

Основа	силиконовая смола и растворитель
Цвет	желтовато-прозрачный
Плотность	0,78 гр/см <sup>3</sup>
Расход м <sup>2</sup>	100 мл
Рабочая температура	+10 до +25°C
Время выветривания	60 мин.
Нанесение клея	самое позднее через 8 часов

## Предназначен для

- WEICON Силикон А, F, N
- WEICON HT-300
- WEICON Black-Seal

## Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

## Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. Праймер должен выветриваться как минимум 60 минут. При прошествии более долгого времени или повторном загрязнении поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую поверхность и нанести на нее праймер.

При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите проверку на пригодность праймера.

## Хранение

В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, проветриваемом помещении (+23°C и 50% отн.влажности воздуха) 6 – 12 месяцев. Не курить при применении. Не допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и воздействие прямого солнечного света. Принять меры предосторожности против возникновения статических разрядов. Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, нагрева/перегрева.

## Стандартная фасовка

Артикул 13558025 – 250 мл

## Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S  
Артикул 11202400 Очиститель от клея и герметика

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем неизменное, высокое качество нашей продукции. Однако, рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

## Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

## ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

[www.weicon.com.ua](http://www.weicon.com.ua) [info@weicon.com.ua](mailto:info@weicon.com.ua)